

THESE  
TILES  
WILL  
CHANGE  
YOUR  
LIFE

VALMORI  
CERAMICA / DESIGN

FLORENTIA

# FLORENTIA

6,2x30,6 - 2,4"x12"

PAVIMENTI / RIVESTIMENTI  
FLOOR TILES / WALL COVERING

Un interessante progetto in grès porcellanato che trae ispirazione dalle antiche losanghe artigianali del cotto fiorentino.

Un prodotto storico, dal sapore antico, re-interpretato in chiave contemporanea, in colori moderni ed impreziosito da una finitura "senza tempo".

Ad ampliare ulteriormente il progetto, una serie di decori accattivanti e di tendenza abbinati alle diverse colorazioni proposte.

*An interesting project made in porcelain stoneware, which get inspired by the ancient and artigianal "losanghe" (pickets) made through the original florential cotto.*

*An historical product, with an ancient flavor, re-arranged in a contemporary view; through modern colors, and a timeless finishing.*

*Important and nice decorations make the range even more attractive.*

FLORENTIA 6,2x30,6 - 2,4"x12" Picket Grigio





FLORENTIA 6,2x30,6 - 2,4"x12" Picket Nero



FLORENTIA 6,2x30,6 - 2,4"x12" Picket Terra



FLORENTIA 6,2x30,6 - 2,4"x12" Picket Bianco

FLORENTIA 6,2x30,6 - 2,4"x12" Picket Lichene





FLORENTIA 6,2x30,6 - 2,4"x12" Picket Navy



FLORENTIA 6,2x30,6 - 2,4"x12" Picket Cielo



FLORENTIA 6,2x30,6 - 2,4"x12" Picket Mare

# FLORENTIA

PAVIMENTI / RIVESTIMENTI  
FLOOR TILES / WALL COVERING

6.2X30.6 - 2.4"X12"




PICKET BIANCO



PICKET GRIGIO CHIARO



PICKET GRIGIO SCURO




PICKET NERO



PICKET LICHENE



PICKET NAVY




PICKET TERRA



PICKET CIELO



PICKET MARE



LABIRINTO 1



LABIRINTO 2



LABIRINTO 3



LABIRINTO 5



LABIRINTO 4



PITTATO 1



PITTATO 2



PITTATO 3



PITTATO 4



PARROTTO 1



PARROTTO 2



PARROTTO 3



PARROTTO 4



FELCE 1



FELCE 2



FELCE 3



FELCE 4



FRECCIA 1



FRECCIA 2



FRECCIA 3



FRECCIA 4

VALMORI  
CERAMICA / DESIGN

*you are beautiful*

FLORENTIA 6,2x30,6 - 2,4"x12" Picket Nero

| Test<br>Test                                                    | Descrizione<br>Description                                      | Norma<br>Norm            | Riferimento EN 14411<br>Reference EN 14411                         | Risultato<br>Result                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensione<br>Size                                              | Lunghezza<br>Lenght                                             | UNE EN ISO 10545-2:97    | N<15cm: ±0,9 mm<br>N>15cm: ±0,6%                                   | conforme                                                    |
| Planarità superficiale<br>Surface flatness                      | Curvatura laterale e centrale<br>Central and side curvature     | UNE EN ISO 10545-2:97    | ±0,5%                                                              | <0,3%                                                       |
| Assorbimento acqua<br>Water absorption                          | Grès porcellanato<br>Porcelain tiles                            | UNE EN ISO 10545-3:97    | ≤0,5%                                                              | <0,5%                                                       |
| Resistenza ai graffi<br>Scratch resistance                      | Scala MOHS<br>MOHS scale                                        | UNE EN ISO 101:91        | - - -                                                              | 5                                                           |
| Resistenza alle crepe<br>Crazing resistance                     | Fessure nello smalto<br>Crackle resistance                      | UNE EN ISO 10545-11:97   | conforme                                                           | senza crepe<br>without cracks                               |
| Resistenza alle macchie<br>Stain resistance                     | - - -                                                           | UNE EN ISO 10545-14:98   | classe 3 (minimo)<br>class 3 (minimum)                             | 5 (si elimina con acqua calda)<br>5 (remove with hot water) |
| Resistenza chimica<br>Chemical resistance                       | Acido cloridrico 3%<br>Hydrochloric acid 3%                     | UNE EN ISO 10545-13:1998 | glb                                                                | gla (nessun effetto visibile)<br>gla (no visible effect)    |
|                                                                 | Acido citrico 100 g/l<br>Citric acid 100 g/l                    |                          | glb                                                                | gla (nessun effetto visibile)<br>gla (no visible effect)    |
|                                                                 | Idrossido di potassio 30 g/l<br>Hydroxide of Potassium 30 g/l   |                          | glb                                                                | gla (nessun effetto visibile)<br>gla (no visible effect)    |
|                                                                 | Acido cloridrico 18%<br>Hydrochloric acid 18%                   |                          | glb                                                                | gla (nessun effetto visibile)<br>gla (no visible effect)    |
|                                                                 | Acido citrico 5%<br>Citric acid 5%                              |                          | glb                                                                | gla (nessun effetto visibile)<br>gla (no visible effect)    |
|                                                                 | Idrossido di potassio 100 g/l<br>Hydroxide of Potassium 100 g/l |                          | glb                                                                | gla (nessun effetto visibile)<br>gla (no visible effect)    |
|                                                                 | Acido solforico 95%<br>Sulfuric acid 95%                        |                          | glb                                                                | gla (nessun effetto visibile)<br>gla (no visible effect)    |
|                                                                 | Ipoclorito di sodio 16%<br>Sodium Hypochlorite 16%              |                          | glb                                                                | gla (nessun effetto visibile)<br>gla (no visible effect)    |
| Resistenza alla flessione<br>Bending resistance                 | Resistenza alla flessione<br>Bending resistance                 | UNE EN ISO 10545-4:2012  | >35N/mm²                                                           | conforme (40,6 N/mm²)                                       |
|                                                                 | Carico di rottura<br>Breaking of rupture                        |                          | - - -                                                              | 1449 N                                                      |
|                                                                 | Forza di rottura<br>Breaking strenght                           |                          | >1300 N                                                            | conforme (2640 N)                                           |
| Resistenza al gelo<br>Frost resistance                          | - - -                                                           | UNE EN ISO 10545-12:97   | conforme                                                           | conforme                                                    |
| Resistenza all'abrasione<br>Resistance to abrasion              | Colori scuri<br>Dark colors                                     | UNE EN ISO 10545-7:99    | valore dichiarato dal fabbricante<br>Value declared by the builder | Classe 3<br>Class 3                                         |
| Resistenza all'abrasione non smaltata<br>Resistance to abrasion | - - -                                                           | UNE EN ISO 10545-6:98    | <175 mm³                                                           | 125 mm³                                                     |
| Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance                  | Test del pendolo<br>Pendulum test                               | UNE ENV 12633:2003       | valore dichiarato dal fabbricante<br>Value declared by the builder | Classe 1<br>Class 1                                         |

| FLORENTIA           | SCATOLA/BOX/KRT |           |       | PALLET      |           |      | IMBALLI:<br>Packing: |
|---------------------|-----------------|-----------|-------|-------------|-----------|------|----------------------|
| Formato<br>Size     | PZ/PCS/STK      | MQ/SQM/QM | KG    | SCATOLA/BOX | MQ/SQM/QM | KG   |                      |
| 6,2x30,6 - 2,4"x12" | 44              | 0,75      | 21,25 | 72          | 54,11     | 1150 |                      |

THESE  
TILES  
WILL  
CHANGE  
YOUR  
LIFE

**VALMORI**  
CERAMICA / DESIGN

VALMORI CERAMICA DESIGN SRL

Strada Scaglia Est, 43/5 - 41126 Modena (MO) ITALY

tel. +39 059 350484 - fax +39 059 2921114

info@valmoriceramica.it - [www.valmoriceramica.it](http://www.valmoriceramica.it)